

W tradycyjnym układzie SV 61, SP 64G i SP 64P, stała jest warstwa SV 61 oraz minimalna grubość wykończenia 1 cm SP 64 P. całkowita grubość układu reguluje tynk SP 64 G lub SG 68.

1. Scalenie kolorystyczne elewacji gotowymi farbami silikatowymi o charakterze laserunkowym. Rodzaj farb oraz producent, zalecane do wyboru według stosowanej linii technologicznej wybranej firmy. Zalecane produkty firm KABE; KEIM; Remmers lub inne, których produkty są dopuszczone do stosowania w obiektach zabytkowych.
2. Malowanie powierzchni tynków, przy zastosowaniu farb silikatowych, o charakterze kryjącym. Zalecane produkty firm KABE; KEIM; Remmers lub inne, których produkty są dopuszczone do stosowania w obiektach zabytkowych. Dobór właściwej kolorystyki, na podstawie wstępnych prac badawczych.

A. Elementy kamienne dekoracji elewacji i płyt fundacyjnych:

1. Oczyszczenie powierzchni kamiennych metodą ciśnieniowo ścierną, przy użyciu agregatu IBIX. Dobór ścierniwa i ciśnienia, należy ustalić doświadczalnie na obiekcie.
2. Skucie z powierzchni kamiennych, wtórnych nawarstwień zapraw tynkarskich.
3. Doczyszczanie ręczne powierzchni kamiennych metodą mechaniczną i chemiczną, przy zastosowaniu pasty Alkutex Fassaden-Reiniger produkcji firmy Remmers, lub kwasu HF (fluoro - wodorowy) z zastosowaniem szczotek nylonowych, obficie spłukując czystą wodą.
4. Przeszlifowanie powierzchni płyt fundacyjnych, ręczną metodą mechaniczną, na mokro (przy zastosowaniu papierów ściernych o drobnej frakcji ścierniwa – 320-600).